



ООО Фирма
"Спорт – Сервис"

г. Ставрополь, ул. Мичурина д. 53-А

тел./факс 23-54-22, факс/бух. 36-39-72 ИНН 2635046058, КПП 263501001

Свидетельство № 1874

Зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации 23.03.2012г.
за №3220

10.12.2013г.

Директору
ООО «Технический регламент»
Русанову В.В.
г.Ставрополь

ПРОТОКОЛ № 220

испытаний блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения
D400, B2,5, F75 на теплопроводность.

1. Производитель - ООО «ДСК»ГРАС-Светлоград»;
2. Кем отобраны образцы (количество) - Экспертом Банник С.И. (5шт.)
(Направление №376/1 от 26.11.2013г.);
3. Объект - Цех по производству изделий стеновых неармированных из ячеистого
бетона автоклавного твердения, г.Светлоград, ул.Калинина, 22;
4. На соответствие какого НТД - ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые
неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические
условия»; ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения.
Технические условия»;
5. Методика испытания - ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные.
Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при
стационарном тепловом режиме»;
6. Дата изготовления - 28.10.2013г.;
7. Дата поступления проб - 26.11.2013г.;
8. Дата испытания - 27.11.2013г.-10.12.2013г.;
9. Испытательное подразделение - Строительная лаборатория ООО Фирма
«Спорт-Сервис».

Результаты испытаний на теплопроводность блоков стеновых неармированных
из ячеистого бетона автоклавного твердения D400, B2,5, F75 (в сухом состоянии)
приведены ниже:

Коэффициент теплопроводности λ_0 (в сухом состоянии), Вт/(м·°C)	Ср. – 0,105
---	-------------

Заключение: Коэффициент теплопроводности блоков стеновых неармированных из
ячеистого бетона автоклавного твердения D400, B2,5, F75 (в сухом
состоянии), изготовленных ООО «ДСК»ГРАС-Светлоград», составляет
 $\lambda_0 = 0,105 \text{ Вт/(м·°C)}$. По теплотехническим характеристикам блоки
стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения
D400, B2,5, F75 соответствуют требованиям ГОСТ 31360-2007,
ГОСТ 31359-2007.

Начальник лаборатории
ООО Фирма «Спорт-Сервис»

Бородина И.Ф.

Спорт – Сервис

Спорт – Сервис



ООО Фирма
"Спорт – Сервис"

г. Ставрополь, ул. Мичурина д. 53-А

тел./факс 23-54-22, факс/бух. 36-39-72 ИНН 2635046058, КПП 263501001

Свидетельство № 1874

Зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации 23.03.2012г.
за №3220

10.12.2013г.

Директору
ООО «Технический регламент»
Русанову В.В.
г.Ставрополь

ПРОТОКОЛ № 221

испытаний блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения
D500, B3,5, F75 на теплопроводность.

1. Производитель - ООО «ДСК»ГРАС-Светлоград»;
2. Кем отобраны образцы (количество) - Экспертом Банник С.И. (5шт.)
(Направление №376/1 от 26.11.2013г.);
3. Объект - Цех по производству изделий стеновых неармированных из ячеистого
бетона автоклавного твердения, г.Светлоград, ул.Калинина, 22;
4. На соответствие какого НТД - ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые
неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические
условия»; ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения.
Технические условия»;
5. Методика испытания - ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные.
Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при
стационарном тепловом режиме»;
6. Дата изготовления - 28.10.2013г.;
7. Дата поступления проб - 26.11.2013г.;
8. Дата испытания - 27.11.2013г.-10.12.2013г.;
9. Испытательное подразделение - Строительная лаборатория ООО Фирма
«Спорт-Сервис».

Результаты испытаний на теплопроводность блоков стеновых неармированных
из ячеистого бетона автоклавного твердения D500, B3,5, F75 (в сухом состоянии)
приведены ниже:

Коэффициент теплопроводности λ_0 (в сухом состоянии), Вт/(м·°C)	Ср. – 0,121
---	-------------

Заключение: Коэффициент теплопроводности блоков стеновых неармированных из
ячеистого бетона автоклавного твердения D500, B3,5, F75 (в сухом
состоянии), изготовленных ООО «ДСК»ГРАС-Светлоград», составляет
 $\lambda_0 = 0,121 \text{ Вт/(м·°C)}$. По теплотехническим характеристикам блоки
стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения
D500, B3,5, F75 соответствуют требованиям ГОСТ 31360-2007,
ГОСТ 31359-2007.

Начальник лаборатории
ООО Фирма «Спорт-Сервис»

Бородина И.Ф.

Спорт – Сервис

Спорт – Сервис



ООО Фирма
"Спорт – Сервис"

г. Ставрополь, ул. Мичурина д. 53-А

тел./факс 23-54-22, факс/бух. 36-39-72 ИНН 2635046058, КПП 263501001

Свидетельство № 1874

Зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации 23.03.2012г.
за №3220

10.12.2013г.

Директору
ООО «Технический регламент»
Русанову В.В.
г.Ставрополь

ПРОТОКОЛ № 222

испытаний блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения
D600, B3,5, F75 на теплопроводность.

1. Производитель - ООО «ДСК»ГРАС-Светлоград»;
2. Кем отобраны образцы (количество) - Экспертом Банник С.И. (5шт.)
(Направление №376/1 от 26.11.2013г.);
3. Объект - Цех по производству изделий стеновых неармированных из ячеистого
бетона автоклавного твердения, г.Светлоград, ул.Калинина, 22;
4. На соответствие какого НТД - ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые
неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические
условия»; ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения.
Технические условия»;
5. Методика испытания - ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные.
Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при
стационарном тепловом режиме»;
6. Дата изготовления - 28.10.2013г.;
7. Дата поступления проб - 26.11.2013г.;
8. Дата испытания - 27.11.2013г.-10.12.2013.;
9. Испытательное подразделение - Строительная лаборатория ООО Фирма
«Спорт-Сервис».

Результаты испытаний на теплопроводность блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения D600, B3,5, F75 (в сухом состоянии) приведены ниже:

Коэффициент теплопроводности λ_0 (в сухом состоянии), Вт/(м·°C)	Ср. – 0,153
---	-------------

Закключение: Коэффициент теплопроводности блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения D600, B3,5, F75 (в сухом состоянии), изготовленных ООО «ДСК»ГРАС-Светлоград», составляет $\lambda_0 = 0,153 \text{ Вт/(м·°C)}$. По теплотехническим характеристикам блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения D600, B3,5, F75 соответствуют требованиям ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007.

Начальник лаборатории
ООО Фирма «Спорт-Сервис»

Бородина И.Ф.

Спорт – Сервис

Спорт – Сервис